

REM-AK DS GLIMMER EXPRESS

Alkyd Decklack

Produkteigenschaften

Für hohe Schichtdicken geeignet
Einkomponentige Alkyd Deckbeschichtung

Empfohlene Verwendung

Für Neukonstruktionen, Instandhaltung und Ausbesserungen.
Für Stahlkonstruktionen aller Art in mittlerer Korrosivitätsklasse bis C4.

Produktdaten

Farbton	gemäß RAL Karte oder Muster
Glanzgrad	seidenglänzend
Festkörpervolumen mit	48 % ± 2
Spezifisches Gewicht	1,2 g/cm ³
VOC	426 g/l Gemäß Richtlinie 2010/75/EU
Theoretischer Ergiebigkeit	60 µm DFT 7,3 m ² /l 5,8 m ² /kg
Typische Trockenschichtdicke	60 - 100 µm

Aushärtezeit für Trockenschichtdicke bis zu 60 µm	
Oberflächentemperatur	20 °C
Handtrocken	1 std
Transportfähig	8 std
Durchgehärtet	5 Tage
Überarbeitungsintervall, minimum	8 std
Überarbeitungsintervall, maximum	Gemäß Kansai Helios technische Richtlinie

Verdünnung	VERDÜNNUNG 500
-------------------	-----------------------

Empfohlene Oberflächenvorbereitung

Alle zu beschichtenden Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sein.

Beschichtete Fläche	Saubere, trockene zugelassene Grundierung. Saubere, trockene und unbeschädigte kompatible Beschichtung. Die Oberfläche der vorherigen Beschichtung sollte bei Bedarf ausreichend aufgeraut werden.
Oberflächentemperatur und Applikationsbedingungen	Die Untergrundtemperatur während des Auftragens und Aushärtens sollte mindestens 3°C (5°F) über dem Taupunkt liegen.





Herstellen der Mischung

Mischung	Gebinde vor Gebrauch mit schnelllaufendem mechanischem Rührwerk mit Zahnscheibenrührer mindestens 90 Sekunden aufrühren.
-----------------	--

Applikation

REM-AK DS GLIMMER EXPRESS

Alkyd Decklack

	Airless	Verdünnung nach Gewicht bis zu 3 %	Düse 0,011 - 0,021 "	Druck mindestens 180 bar
	Luftspritzen	Verdünnung nach Gewicht bis zu 7 %	Düse 1,5 - 1,8 mm	Druck 2 bar
	Pinsel	Für kleine Flächen und Kantenschutz Verdünnung: nach Gewicht bis zu 5 %		
	Rolle	Verdünnung: nach Gewicht bis zu 5 %		
Reparatur		Vorhandene Beschichtungen müssen vor dem Überbeschichten trocken und frei von losen Farbpunkten, Fett und anderen Verunreinigungen sein.		

Nur auf eine trockene und saubere Oberfläche mit einer Temperatur von mindestens 3 °C über dem Taupunkt aufbringen, um Kondensation zu vermeiden.

Die Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Aushärtung muss über 5 °C liegen.

Die relative Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und Aushärtung darf 80 % nicht überschreiten.

Nicht stärker verdünnen, als von den örtlichen Umweltgesetzen erlaubt ist.

Zu viel Lösemittel führt zu einer verringerten Standfestigkeit und einer langsameren Härtung.

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter www.kansai-helios.eu

Kansai Helios technische Richtlinien

Anmerkung

Die bereitgestellten Informationen sind als Orientierung zu betrachten. Die Trocknungs- und Aushärtungszeiten werden bei kontrollierten Temperaturen und relativer Luftfeuchtigkeit unter 80 % und im Durchschnitt des Schichtdickenbereichs für das Produkt bestimmt. Die tatsächlichen Trocknungszeiten vor dem Überstreichen können je nach Schichtdicke, Belüftung, Luftfeuchtigkeit, darunter liegendem Lacksystem usw. unterschiedlich sein. Übermäßiger Auftrag verlängert sowohl die Mindestüberarbeitungszeit als auch die Zeit bis zur Hantierbarkeit und kann die langfristigen Überarbeitungseigenschaften beeinträchtigen. Bei Überschreitung der maximalen Überarbeitungszeit kann es erforderlich sein, die Oberfläche vor dem Überbeschichten aufzurauen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an KANSAI HELIOS

Reinigung	Lassen Sie die Farbe nicht in Schläuchen, Pistolen oder Spritzgeräten verbleiben. Reinigen Sie alle Geräte sofort nach Gebrauch mit dem vorgeschriebenen Reinigungsmittel.
------------------	--

REM-AK DS GLIMMER EXPRESS

Alkyd Decklack

Empfohlenes Beschichtungssystem

Verschiedene Kombinationen von KANSAI HELIOS Korrosionsschutzbeschichtungen sind möglich.

Systemkompatibilität

- Grundierung:** REM-AK CORROPRIMER
- REM CORROBLOCK
- REM-AK ZPH PRIMER
- REM-AK UNIVERSALPRIMER

Sicherheitsratschläge

Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch durch Fachleute und unter Bezugnahme auf das entsprechende Sicherheitsdatenblatt bestimmt. Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Anwendung, Verwendung und Handhabung dieses Produkts sollten in Übereinstimmung mit den einschlägigen nationalen HSE-Vorschriften durchgeführt werden.

Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Bewahren Sie die Behälter an einem trockenen, kühlen, gut belüfteten Ort und entfernt von Wärme- und Zündquellen auf. Behälter sind dicht verschlossen zu halten. Mit Vorsicht behandeln.

Haltbarkeit:	REM-AK DS GLIMMER EXPRESS	12 Monat ab Herstellungsdatum in originalverschlossenem Gebinde.
--------------	---------------------------	--

Wird danach einer erneuten Überprüfung unterzogen.

Haftungsausschluss

Die bereitgestellten Informationen basieren auf unseren Erfahrungen und dem aktuellen Wissenstand, für deren Vollständigkeit wir keine Haftung übernehmen. Da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung haben, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, vor der Anwendung zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Jede Änderung des Verarbeitungsverfahrens, der Umgebungsbedingungen oder die Nichtbeachtung von Anweisungen kann das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Wir haften weder für die Produktleistung noch für Verluste oder Schäden, die aus der Anwendung des Produktes entstehen, sofern wir nicht schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Wir lehnen jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich Marktgängigkeit, zufriedenstellender Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck, Funktionalität oder Nichtverletzung Rechte Dritter ab, insoweit ihr Ausschluss rechtlich zulässig ist. Keine Zusicherung oder sonstige Bestätigung von Tatsachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Kapazität, Anwendungseignung oder Produktleistung, ob von unseren Mitarbeitern oder anderweitig gemacht, gilt als Garantie für irgendeinen Zweck oder begründet eine Haftung. Mündliche oder schriftliche Informationen oder Beratungshinweise stellen niemals eine Garantie dar oder erweitern in irgendeiner Weise den Umfang einer solchen.

Sie sollten dieses Dokument sorgfältig durchlesen, da es von Zeit zu Zeit geändert werden kann. Der Anwender ist dafür verantwortlich, vor der Anwendung des Produkts zu überprüfen, ob dieses Dokument die aktuelle Version ist. Dieses Dokument ist auf unserer Website unter www.kansai-helios.at verfügbar. Bei Abweichungen zwischen diesem Dokument und der Version auf der Website hat die Website-Version Vorrang.