

# REM AQUA PLUS SZ PRIMER

## Produkteigenschaften

Einkomponentige wasserverdünnbare Acrylharz Grundbeschichtung

## Empfohlene Verwendung

Für den Schutz von neuen Oberflächen und zur Instandhaltung von Bestandsoberflächen.  
 Für den Schutz von Hochspannungsmasten.  
 Wird als Grundierung bei atmosphärischen Aussenbedingungen verwendet.  
 Verwendbar im System mit geeignetem Decklack.

## Produktdaten

<b>Farbton</b>	gemäß RAL Karte oder Muster
<b>Glanzgrad</b>	Semi-Matt
<b>Festkörpervolumen mit</b>	50 % ± 2
<b>Spezifisches Gewicht</b>	1,4 g/cm <sup>3</sup>
<b>Theoretischer Ergiebigkeit</b>	70 µm DFT
	7,1 m <sup>2</sup> /l
	5,1 m <sup>2</sup> /kg
<b>Typische Trockenschichtdicke</b>	70 µm

<b>Aushärtezeit für Trockenschichtdicke bis zu 70 µm</b>	
<b>Oberflächentemperatur</b>	20 °C
<b>Handtrocken</b>	30 min.
<b>Transportfähig</b>	8 std
<b>Überarbeitungsintervall, minimum</b>	60 min.
<b>Überarbeitungsintervall, maximum</b>	Gemäß Kansai Helios technische Richtlinie

## Empfohlene Oberflächenvorbereitung

Alle zu beschichtenden Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sein. Vor dem Auftragen der Beschichtung müssen alle Stahlflächen gemäß ISO 8501 und ISO 8504 beurteilt und behandelt werden. Die Beschichtung muss so schnell wie möglich nach der ordnungsgemäßen Vorbereitung der Oberfläche in der angegebenen Schichtdicke aufgetragen werden. Schweißspritzer, Schweißnahtfehler und scharfe Kanten müssen entfernt werden.

<b>Stahl</b>	Strahlentrostung Sa 2 ½ gemäß ISO 8501-1:2007 Rauigkeitsprofil mittel(G), gemäß ISO 8503-1:2012
<b>Feuerverzinkter Stahl</b>	Die Oberfläche muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Sweep-Strahlen, bis ein gleichmäßiges mattes Aussehen erreicht ist.




## Herstellen der Mischung

<b>Mischung</b>	Gebinde vor Gebrauch mit schnelllaufendem mechanischem Rührwerk mit Zahnscheibenrührer mindestens 90 Sekunden aufrühren. Die Arbeitsgeräte müssen für wasserlösliche Produkte geeignet sein.
-----------------	--

## Applikation

Maximale Trockenschichtdicke 120. µm

## REM AQUA PLUS SZ PRIMER

	<b>Verdünnung</b>	<b>Düse</b>	<b>Druck</b>
 <b>Airless</b>	nach Gewicht bis zu 5 %	0,013 - 0,015 "	mindestens 150 bar
 <b>Pinsel</b>	Verdünnung: nach Gewicht bis zu 5 %		
 <b>Rolle</b>	Für kleine Flächen. Verdünnung: nach Gewicht bis zu 5 %		
<b>Reparatur</b>	Vorhandene Beschichtungen müssen vor dem Überbeschichten trocken und frei von losen Farbteilen, Fett und anderen Verunreinigungen sein. Angerostete Flächen müssen mit einem maschinellen Werkzeug nach ISO-St 3, oder gestrahlt mind. Sa 2 ½ werden.		

Nur auf eine trockene und saubere Oberfläche mit einer Temperatur von mindestens 3 °C über dem Taupunkt aufbringen, um Kondensation zu vermeiden.

Die Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Aushärtung muss über 5 °C liegen.

Die relative Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und Aushärtung darf 80 % nicht überschreiten.

Nicht stärker verdünnen, als von den örtlichen Umweltgesetzen erlaubt ist.

Zu viel Lösemittel führt zu einer verringerten Standfestigkeit und einer langsameren Härtung.

Während des Auftragens und Aushärtens muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden.

### Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter [www.kansai-helios.eu](http://www.kansai-helios.eu)

### Kansai Helios technische Richtlinien

#### Anmerkung

Die bereitgestellten Informationen sind als Orientierung zu betrachten. Die Trocknungs- und Aushärtungszeiten werden bei kontrollierten Temperaturen und relativer Luftfeuchtigkeit unter 80 % und im Durchschnitt des Schichtdickenbereichs für das Produkt bestimmt. Die tatsächlichen Trocknungszeiten vor dem Überstreichen können je nach Schichtdicke, Belüftung, Luftfeuchtigkeit, darunter liegendem Lacksystem usw. unterschiedlich sein. Übermäßiger Auftrag verlängert sowohl die Mindestüberarbeitungszeit als auch die Zeit bis zur Hantierbarkeit und kann die langfristigen Überarbeitungseigenschaften beeinträchtigen. Bei Überschreitung der maximalen Überarbeitungszeit kann es erforderlich sein, die Oberfläche vor dem Überbeschichten aufzurauen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an KANSAI HELIOS

<b>Reinigung</b>	Lassen Sie die Farbe nicht in Schläuchen, Pistolen oder Spritzgeräten verbleiben. Reinigen Sie alle Geräte sofort nach Gebrauch mit dem vorgeschriebenen Reinigungsmittel.
------------------	--

# REM AQUA PLUS SZ PRIMER

## Empfohlenes Beschichtungssystem

### Systemkompatibilität

**Decklack:** REM AQUA LAC DS GLIMMER  
RAM AQUA PLUS

## Sicherheitsratschläge

Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch durch Fachleute und unter Bezugnahme auf das entsprechende Sicherheitsdatenblatt bestimmt. Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Anwendung, Verwendung und Handhabung dieses Produkts sollten in Übereinstimmung mit den einschlägigen nationalen HSE-Vorschriften durchgeführt werden.

## Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Bewahren Sie die Behälter an einem trockenen, kühlen, gut belüfteten Ort und entfernt von Wärme- und Zündquellen auf. Behälter sind dicht verschlossen zu halten. Mit Vorsicht behandeln. Das Produkt ist prinzipiell vor Frost zu schützen und bei niedrigen Außentemperaturen frostfrei zu lagern.

Haltbarkeit:	REM AQUA PLUS SZ PRIMER	12 Monat ab Herstellungsdatum in originalverschlossenem Gebinde.
--------------	-------------------------	--

Wird danach einer erneuten Überprüfung unterzogen.

## Haftungsausschluss

Die bereitgestellten Informationen basieren auf unseren Erfahrungen und dem aktuellen Wissenstand, für deren Vollständigkeit wir keine Haftung übernehmen. Da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung haben, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, vor der Anwendung zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Jede Änderung des Verarbeitungsverfahrens, der Umgebungsbedingungen oder die Nichtbeachtung von Anweisungen kann das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Wir haften weder für die Produktleistung noch für Verluste oder Schäden, die aus der Anwendung des Produktes entstehen, sofern wir nicht schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Wir lehnen jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich Marktgängigkeit, zufriedenstellender Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck, Funktionalität oder Nichtverletzung Rechte Dritter ab, insoweit ihr Ausschluss rechtlich zulässig ist. Keine Zusicherung oder sonstige Bestätigung von Tatsachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Kapazität, Anwendungseignung oder Produktleistung, ob von unseren Mitarbeitern oder anderweitig gemacht, gilt als Garantie für irgendeinen Zweck oder begründet eine Haftung. Mündliche oder schriftliche Informationen oder Beratungshinweise stellen niemals eine Garantie dar oder erweitern in irgendeiner Weise den Umfang einer solchen.

Sie sollten dieses Dokument sorgfältig durchlesen, da es von Zeit zu Zeit geändert werden kann. Der Anwender ist dafür verantwortlich, vor der Anwendung des Produkts zu überprüfen, ob dieses Dokument die aktuelle Version ist. Dieses Dokument ist auf unserer Website unter [www.kansai-helios.at](http://www.kansai-helios.at) verfügbar. Bei Abweichungen zwischen diesem Dokument und der Version auf der Website hat die Website-Version Vorrang.